



ARDEX A828

LEMON

Masilla de renovación de paredes interiores multiusos

En base yeso y mejorado con resinas sintéticas.

Relleno de paredes con las ventajas de un enlucido.

Para el sellado de juntas de placas de yeso.

Se alcanzan superficies con clasificación de acabado Q1-Q4*.

No descuelga.

No se agrieta.

Material no inflamable.

En capa gruesa.

Endurece de forma continua en cualquier espesor.

Clase A1 según EN 13501, Parte 1 para el rejuntado de placas sin cinta, tipo 4B según EN 13963.



ARDEX A828 LEMON

Masilla de renovación de paredes interiores multiusos

Campo de aplicación:

Para alisar y enlucir prefabricados, hormigón, cemento, así como placas aislantes y de contención antes del tapizado y labores de pintura.

Relleno de grandes superficies profundas en paredes y techos.

Relleno de grietas, agujeros, así como rejuntado de placas de yeso y otras placas de construcción.

Enlucidos de paredes de piedra caliza y elementos planos.

Cerrar juntas en techos acabados de cemento.

Colocar entarimados de yeso.

Colocar soportes en instalaciones, armarios.

Uso en interiores.

Con olor a limón.

Composición:

Polvo blanco a base de yeso sintético.

Mezclado con agua se obtiene un mortero suave y pastoso, el cual cuando endurece se adhiere sobre paredes y techos ya sean de albañilería, hormigón, cemento, cal, yeso, enlucidos de cemento o placas de construcción.

ARDEX A828 LEMON tiene una gran capacidad de relleno, no descuelga y se pueden aplicar capas de varios cm. de espesor en una sola pasada.

ARDEX A828 LEMON es un material transpirable y adecuado como soporte para pinturas o encolados posteriores.

Preparación de los soportes:

El soporte debe ser áspero, seco, duro y libre de polvo, suciedad u otros elementos disgregables.

Eliminar empapelados, pinturas poco resistentes y enlucidos flojos.

Lacas, aceites, barnizados y soportes similares se deben limpiar cuidadosamente antes de la aplicación.

Todos los soportes no porosos e impermeables se deben tratar previamente con la imprimación ARDEX P82 o ARDEX P4. Los soportes porosos se deben tratar con ARDEX P51, diluida con agua 1:3.

Modo de empleo:

En un recipiente se vierte agua clara y se mezcla el polvo, agitando fuertemente. Esperar 1 minuto y volver a batir hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.

Para mezclar 25 Kg de ARDEX A828 LEMON se necesitan aproximadamente 15 litros de agua.

Tras un tiempo de reposo de aproximadamente 1 a 3 minutos, agitar nuevamente. El mortero está preparado para aplicarlo durante 1/2 hora.

El mortero se aplica sin que descuelgue de las juntas, agujeros o grietas. La superficie queda de esta manera sin grietas. Para conseguir superficies lisas, la capa aplicada, después de haber endurecido, se puede humedecer y después de 1/4 de hora, presionar fuertemente con una lana fina.

En caso de duda realizar una prueba previa. Trabajar el ARDEX A828 LEMON con temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C.

Tratamiento posterior:

Para pintados o encolados posteriores, la capa aplicada debe estar seca.

Normalmente no se precisa de una segunda capa para el refuerzo de la primera.

De todas formas para mejorar un secado desigual de la pintura posterior se puede, dependiendo de la capacidad de relleno de la pintura, realizar una capa de fondo.

Los acabados bajo revestimientos impermeables de baños y acabados resistentes al agua, como por ejemplo en habitaciones húmedas, se realizarán con ARDEX F11.


Regla general:

Se puede renunciar a la colocación de cintas de protección entre placas de yeso siempre que los ángulos de dichas placas estén bien dispuestos y permitan el relleno completo de la junta (espesor mínimo de 3 mm).

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Relación de mezcla:	15 litros de agua : 25 kg. polvo. Representan 1 vol. agua : 1 ¾ vol. polvo.
Densidad:	Aprox. 1.0 kg/litro.
Densidad del mortero en fresco:	Aprox. 1,5 kg./litro.
Rendimiento:	Aprox. 1.0 kg. polvo/m ² y mm.
Trabajabilidad (20°C):	Aprox. 30 minutos.
Pintado y encolado:	Cuando haya secado.
Resistencia a la compresión:	Tras 28 días 9 N/mm ² .
Resistencia a la flexotracción:	Tras 28 días 4 N/mm ² .
Valor pH:	Aprox. 8.
Envase:	Sacos de 25, 15 y 5 kg. (Envasados en envases de 4 unidades).
Almacenaje:	Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.

 0432	
ARDEX CEMENTO, S.A. P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18 E-08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona T. 93 846 62 52	
08 53135 EN 13963:2005/AC:2006 ARDEX A 828 LEMON Material de rejuntado para relleno de juntas sin cinta EN 13963:4B	
Carga en rotura:	> 400 N
Reacción al fuego:	A1

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.