



---

# ÁRIDO 35/38

**Árido de sílice de 0 a 8 mm**

---

Árido de sílice lavado para la realización de recrecidos.



**ARDEX CEMENTO, S.A.**  
P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18  
T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38  
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)  
[www.ardex.es](http://www.ardex.es) - [ardex@ardex.es](mailto:ardex@ardex.es)

Empresa Certificada ISO 9001.

# ÁRIDO 35/38

## Árido de sílice de 0 a 8 mm

### Campo de aplicación:

ÁRIDO 35/38 se utiliza mezclado con los ligantes cementosos ARDEX A35, ARDEX A38 y ARDEX EB2 en la realización de recrecidos.

### Descripción del producto:

ÁRIDO 35/38 es una mezcla de áridos de sílice lavada con una curva granulométrica entre 0 y 8mm de diámetro, estudiada (siguiendo las directrices de la norma DIN 4226) para conseguir la mejor compacidad y conferir al recrecido realizado la mayor resistencia a la compresión y flexotracción.

### Aplicación:

ÁRIDO 35/38 se mezcla con el ligante seleccionado (ARDEX A35, ARDEX A38 o ARDEX EB2) y el agua, mediante mezcladores de acción forzada o equipos de bombeo.

La relación de mezcla cemento : árido puede variar de 1:3 a 1:6 según la resistencia a la compresión deseada.

Ejemplo de amasada para un mezclador de 200 litros:

50 kg ARDEX A 35/38 = 2 sacos.

270 kg ÁRIDO 35/38 = 32-33 paladas (9 sacos).

12 - 22 l agua = dependiendo de la humedad de la arena.

### Consumo:

El consumo aproximado en una relación cemento : arena de 1:5 es de unos 15,5 kg/m<sup>2</sup>-cm.

### Almacenamiento:

Mantener el producto en ambientes ventilados, secos y a temperaturas entre +5°C y +30°C.

### Datos técnicos

*(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)*

Producto:	Árido de sílice.	
TAMIZ (µm):	% RETENIDO	
	4000	<30
	2000	<20
	1000	<20
	315	<34
	<315	<28
Envase:	Bolsas de 30 kg netos.	
Almacenamiento:	Ilimitado en lugares secos y en el envase original cerrado.	

*Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.*

*Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.*