



ARDEX DF 710

Masilla de enlucido lista al uso

Masilla de enlucido BLANCA EN DISPERSIÓN.

Mortero de capa fina con clasificación C6/20/2 según DIN 13279.

Enlucido de acabado tipo 2A según EN 13963.

Se alcanzan superficies con clasificación de acabado Q3-Q4.

Para espesores de capa de 0 a 3 mm.

Aplicable a 0.

Elevada trabajabilidad.

Fácil de usar.

Fácil lijado.

Empresa certificada según
ISO 9001:2008 por LRQA



Registro nº SGI3202150



ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18

T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38

08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)

www.ardex.es - ardex@ardex.es

ARDEX DF 710

Masilla de enlucido lista al uso

Campo de aplicación:

Paredes y techos en interiores. Para alisar, emplastecer y enlucir paredes y techos, de hormigón, mortero, ladrillo de fábrica, placas de cartón-yeso u otros soportes adecuados, previamente a la realización de trabajos de pintura, aplicación de papel pintado, etc.

Descripción del producto:

Enlucido blanco en dispersión con aditivos especiales, resinas sintéticas y materiales de relleno seleccionados. ARDEX DF 710 posee buena estabilidad y gran adherencia sobre todo tipo de soportes apropiados.

Preparación del soporte:

El soporte debe estar seco, firme, resistente y exento de polvo, suciedad u otros agentes que pudieran perjudicar la adherencia. Así mismo deberán quitarse cualquier resto de antiguos papeles pintados, pinturas mal adheridas u otras capas de materiales cuya superficie no sea suficientemente firme.

ARDEX DF 710 puede ser aplicado directamente sobre soportes rígidos absorbentes.

Soportes de hormigón muy absorbentes, o soportes disgregables, deben ser imprimados con ARDEX P51 diluido en agua 1:3.

Soportes finos, lisos y no absorbentes, como barnices, pinturas plásticas, cerámica... deben ser imprimados con ARDEX P82 o con ARDEX P4.

Modo de empleo:

Agitar ARDEX DF 710 antes de su aplicación, aplicar con espátula y alisar. Una vez seco, humedecer la superficie (por ej. Con esponja), y enlucir presionando fuertemente con una lana fina. La capa de enlucido puede lijarse una vez esté completamente seco.

Tratamiento posterior:

Una vez el ARDEX DF710 esté completamente seco (24h para 3mm. de espesor a 20°C), es apropiado para ser revestido con pinturas en dispersión, papeles pintados, y otros.

Se deberán tener en cuenta siempre las recomendaciones del fabricante. Respetar los procedimientos y condiciones en la aplicación.

Observaciones:

Aplicar ARDEX DF710 sobre soportes a temperatura ambiente no superiores a +5°C, ni inferiores a +30°C.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Densidad del mortero en fresco:	Aprox. 1,5 Kg/litro.
Rendimiento:	Aprox. 1,5 Kg polvo/m ² /mm.
Secado (20°/50% humedad relativa):	Aprox. 24 h para 3 mm. de espesor
Valor pH:	Aprox. 9.5
GISCODE:	D 1 - sin disolventes
Envase:	Saco de 14 Kg.
Almacenaje:	Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Edición: Febrero 2014