



MICROTEC®
tecnología reforzada con fibras



ARDEX X77S

Adhesivo flexible con Tecnología Microtec, rápido

A base de cemento

Cumple con la clasificación F (Adherencia $\geq 0,5$ N/mm² tras 6 h)

Apto para colocación de baldosas de gres, gres porcelánico, azulejos, baldosas de hormigón y piedra natural

Interior y exterior

Gran seguridad debido a su refuerzo con fibras:

- Las tensiones de cizallamiento se compensan
- Mejor adherencia
- Reducción de las fuerzas de deformación

Después de 90 minutos es transitable y se puede rejuntar

Flexible, resistente al agua y a las heladas

Gran rendimiento

Fácil de aplicar

Sin eflorescencias gracias a la adición de aditivos especiales

ARDEX X77 + ARDEX E90 (aditivo) = Adhesivo especial con una mayor capacidad de deformación (S2 según EN 12002) y con propiedades repelentes al agua.



ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18

T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38

08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)

www.ardex.es - ardex@ardex.es

Empresa Certificada ISO 9001.

ARDEX X77S

Adhesivo flexible con Tecnología Microtec®, rápido

Campo de aplicación:

Interiores y exteriores. Paredes y suelos. Flexible.

Colocación de*:

- azulejos de cerámica, gres y gres porcelánico.
- mosaicos de vidrio y de porcelana.
- piedra tallada de hormigón.
- piedra natural poco sensible a la humedad.
- paneles adecuados para la construcción, por ejemplo, de cartón-yeso.
- placas aislantes de espuma rígida y de fibras minerales.
- placas de espuma rígida de aislamiento con recubrimiento de mortero en ambos lados, tipo Wedi.

Colocación de azulejos en piscinas.

Colocación de revestimientos cerámicos en fachadas.

Colocación de azulejos sobre hormigón y mampostería aún en fase de retracción (con un mínimo de 3 meses de antigüedad).

Colocación de placas en suelos con calefacción radiante.

*En un espesor máximo de colocación en encolado simple de 8mm.

Descripción del producto:

Polvo compuesto a base de cementos, aditivos especiales, fibras MICROTEC y materiales sintéticos flexibles. Mezclado con agua, se obtiene un mortero adhesivo suave y cremoso, con gran estabilidad. El tiempo de aplicación es de aproximadamente 30 min. El mortero endurece por hidratación y secado.

Preparación del soporte:

El soporte, seco o húmedo, debe estar firme, capaz de soportar peso, resistente, libre de polvo, suciedad o de elementos separadores.

Los soportes de yeso, así como los suelos porosos o lijados, en interiores deben estar secos y se les ha de aplicar una primera capa de la imprimación ARDEX P51, diluida con agua 1:3.

Los soportes no porosos de metal, vidrio, pinturas de barniz, etc., en interiores, deben recibir una capa previa de ARDEX P82, resina sintética.

En interiores, los soportes cerámicos ya existentes se deben tratar previamente, o bien con una capa de ARDEX P82 o bien aplicando una capa fina de ARDEX X77S. En exteriores para aplicar sobre baldosas existentes, éstas se imprimaran con ARDEX P4 o bien aplicando una capa fina de ARDEX X77S.

En zonas de humedad permanente y en exteriores, los soportes se deben tratar antes con los impermeabilizantes Ardex.

El adhesivo ARDEX X77S se debe aplicar una vez haya secado la imprimación o la capa de impermeabilización.

Modo de empleo:

Se vierte agua clara en un recipiente limpio de amasar y se mezcla la cantidad correspondiente de polvo ARDEX X77S hasta conseguir un mortero sin grumos, flexible y estable.

Es recomendable agitar de nuevo el mortero antes de su aplicación sobre el soporte.

Se requieren aproximadamente 9.25 litros de agua para amasar 25 Kg de polvo ARDEX X77S.

La consistencia del mortero se podrá variar ligeramente en cada caso, según el tipo, el tamaño, así como el peso de los revestimientos a aplicar.

El polvo ARDEX X77S se mezcla con ARDEX E90, diluido en agua con una relación de mezcla 1:2, para conseguir un adhesivo especial con elevada deformabilidad y propiedades hidrófugas (S2 según EN 12002).

La relación de mezcla aproximadamente es de:

25 Kg de polvo ARDEX X77S.
3,5 Kg de ARDEX E90.
7,0 litros de agua.

El mortero ARDEX X77S se aplica en el soporte y se peina con una llana dentada en vertical, de tal manera que se garantice una adhesión de los azulejos o baldosas en toda su superficie. La selección de la llana dentada viene determinada por el tipo, el tamaño y el dorso de las piezas.

En el caso de superficies sometidas a grandes esfuerzos, se recomienda llevar a cabo la colocación mediante el sistema del doble encolado para conseguir la máxima adhesión.

Los soportes rugosos e irregulares pueden nivelarse con ARDEX X77S. Una vez que se haya secado la capa de nivelación, se podrá llevar a cabo el alicatado.

Las superficies de colocación no deben ser mayores que las que permita el tiempo de aplicación establecido en Datos Técnicos (aprox 30 minutos).

Los azulejos se pueden corregir hasta 15 minutos después de su colocación.

Para adherir placas aislantes, el mortero se aplica en forma de franjas. Se debe proceder al raspado mecánico de la superficie de las placas, si éstas no tienen los poros abiertos.

En el caso de colocar mosaico de vidrio y de porcelana recubierto con papel en la parte delantera, ARDEX X77S se debe aplicar abundantemente de manera que al presionar el mosaico sobresalga el producto por las juntas. En este caso, el rejuntado posterior también debe llevarse a cabo con ARDEX X77S.

En caso de duda, realizar una prueba previa.

ARDEX X77S se debe trabajar con temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C.

Las temperaturas altas acortan los tiempos de elaboración y colocación; las temperaturas bajas, los alargan.

Recomendaciones:

En la colocación de azulejos sobre placas de construcción hay que prestar atención a la fijación de éstas con el soporte interno para que la colocación resulte resistente y estable.

Aconsejamos utilizar los impermeabilizantes ARDEX para realizar los trabajos de impermeabilización.

Para la colocación sin manchas del mármol y otras piedras naturales en interiores son apropiados los productos del sistema de piedra natural ARDEX.

En el caso de necesitar resistencia a componentes químicos y limpiezas agresivas, p. e.: piscinas, balnearios, industria alimentaria, depósitos, etc., se recomienda el uso de ARDEX WA /ARDEX RG12, tanto en adhesivo como en material de rejuntado. En la colocación de azulejos sobre suelos en fase de reducción, se deben limitar las dimensiones del campo por medio de la colocación de juntas de dilatación.

Precauciones:

Contiene cemento. Irrita la piel. Peligro de daños graves en los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. No se debe inhalar el polvo. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En el caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua y consultar al médico. Durante su manipulación se deben usar guantes y gafas de protección, así como una protección facial. Si se ingiere, hay que consultar inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta.

En estado fraguado, el producto es fisiológica y ecológicamente inofensivo.

GISCODE ZP1 = producto con contenido de cemento pobre en cromato.

ARDEX X77S

Adhesivo flexible con Tecnología Microtec®, rápido

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Relación de mezcla:	Aprox. 9,25 litros de agua por 25 Kg de polvo lo que corresponde aprox. a 1 vol. de agua por 3 vol. de polvo.
Densidad:	Aprox. 1,1 Kg/litro.
Densidad del mortero en fresco:	Aprox. 1,6 Kg/litro.
Rendimiento:	En soportes lisos: Aprox. 1,3 kg/m ² con llana dentada de 3x3x3 Aprox. 2,0 kg/m ² con llana dentada de 6x6x6 Aprox. 2,5 kg/m ² con llana dentada de 8x8x8
Tiempo de trabajabilidad (20°C):	Aprox. 30 minutos.
Tiempo de colocación (20°C): (tiempo abierto)	Aprox. 30 min. (medido con mortero fresco).
Tiempo ajuste (20°C):	Aprox. 15 min.
Transitabilidad (20°C):	Tras aprox. 90 min. es rejuntable.
Rejuntado de paredes:	Al cabo de aprox. 60 min.
Resistencia a la Tracción:	Después de 6 h. $\geq 0,5$ N/mm ² Para azulejos de gres, al cabo de 28 días En seco y en húmedo: aprox. 1,0 –2,0 N/mm ² En calor: aprox. 1,0 –1,5 N/mm ² En ciclos de hielo – deshielo: aprox. 1,0 –1,5 N/mm ²
Apto para suelos con calefacción radiante:	Sí.
Envase:	Sacos de 25 kg.
Almacenaje:	Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.

 0432 0370	
ARDEX Cemento S.A. Pol. Ind. Pla.de Llerona C./Holanda, 18 E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) España 06	
54062 EN 12004:2007+A1:2012 ARDEX X77S Adhesivo Cementoso EN 12004:C2FTE-S1	
Adhesión inicial:	≥ 1.0 N/mm ²
Adhesión después de inmersión en agua:	≥ 1.0 N/mm ²
Adhesión tras envejecimiento con calor:	≥ 1.0 N/mm ²
Adhesión tras ciclos de hielo-deshielo:	≥ 1.0 N/mm ²
Tiempo abierto (después de al menos 30 minutos):	≥ 0.5 N/mm ²
Adhesión temprana tras 6 horas:	≥ 0.5 N/mm ²
Determinación del deslizamiento:	≤ 0.5 mm
Deformación Transversal:	$\geq 2,5$ mm y < 5 mm
Reacción al fuego:	E

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas. Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Ardex no se hace responsable del contenido de fichas técnicas recabadas en sitios web de internet otros que no sean el sitio web oficial Ardex (www.ardex.es).