



Guía de Aplicación

ARDEX A45



ARDEX A45:

USO:

- mortero rápido de reparación.
- interior
- capa fina y capa gruesa
- revestible en 1 h
- tiempo de trabajabilidad (20 °C): 10 min
- estabilidad volumétrica

MATERIAL NECESARIO:

- cubo de mezcla
- batidor eléctrico (varilla de aro/ mortero)
- herramientas de obra (llana, paleta...)

Productos:

- Mortero Ardex A45: 1.6 Kg/m² mm
- Agua: 5,5 L por saco de 25 Kg de Ardex A45

APLICACIÓN:

- 1.- preparación del soporte: debe ser resistente y estar seco, limpio de polvo u otros elementos disgregables, aceites, pinturas...
- 2.- mezclar el mortero con el agua correspondiente (5,5 L por cada 25 Kg de Ardex A45, 1 vol de agua: 3.5 vol de polvo).
- 3.- aplicar el mortero antes de su comienzo de fraguado (10 min)
- 4.- recortar esquinas al cabo de 15-20 min aprox.
- 5.- dejar totalmente liso con una esponja húmeda y llana (repasso superficial)
- 6.- dejar secar y revestir al cabo de 1 h.
- 7.- para espesores elevados se puede alargar con arena 0-4 mm, en relación 1 arena: 3 de A45.