



Guía de Aplicación

ARDEX F3
ARDEX F11



ARDEX F3 / F11:

USO:

- interiores / exteriores
- renovación y alisado de paredes
- sin mermas, sin grumos
- alta adherencia
- Ardex F3: capa fina y capa gruesa. Acabado fino
- Ardex F11: hasta 4 mm de espesor

MATERIAL NECESARIO:

Material:

- cubo de mezcla
- agua
- batidor eléctrico
- varilla de masilla (aro inferior)
- llana metálica
- llana de plástico
- esponja

	producto	agua
Ardex F3	1.4 Kg/m ² mm	11.5 L (por 25 kg)
Ardex F11	1.2 Kg/m ² mm	8.5 L (por 25 kg)

APLICACIÓN:

- 1.- Mezclar el mortero con agua en un cubo limpio, sin restos de aplicaciones anteriores. Introducir primero el agua, y luego el polvo. Cantidad de agua de mezcla, según tabla anterior.
- 2.- Agitar con mezclador eléctrico hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.
- 3.- Extender la masilla y regularizar la superficie con llana metálica
- 4.- Después de 1 hora aprox. pasar una esponja húmeda
- 5.- A continuación, pasar la llana de plástico para alisar.
- 6.- Se puede pintar cuando haya secado (dependiendo del espesor aplicado)



- 7.- Ardex F3: se puede pintar con pintura plástica, pátinas o alpliolite.
Ardex F11: se puede pintar con colores resistentes a la cal.

Emplear como imprimación una capa fina del mismo mortero.