



Guía de Aplicación

ARDEX K13

ARDEX K14

ARDEX K15



ARDEX K13 / K14 / K15:

USO:

- interiores
- nivelación para posterior revestimiento con cerámica, parquet, piedra natural o pavimento ligero (PVC, linóleo, moqueta...)
- tapa poros: Ardex K15: 1.5 – 10 mm
Ardex K14: 0 - 10 mm
Ardex K13: 0 – 5 mm

PRODUCTOS NECESARIOS (rendimiento):

Adjuntar “Preparación de soporte: pavimentos”

	producto	agua	imprimación	
			Ardex P51 (dos capas, en dilución)	Ardex EP 2000 (dos capas/ arenado)
Ardex K15	1.5 Kg/m ² mm	6 L (por 25 kg)	250 g/m ²	500 g/m ² + malla
Ardex K14	1.5 Kg/m ² mm	5.75 L (por 25 kg)	250 g/m ²	500 g/m ² + malla
Ardex K13	1.5 Kg/m ² mm	6 L (por 25 kg)	250 g/m ²	500 g/m ² + malla

APLICACIÓN:

- 1.- Mezclar el mortero con agua en un cubo limpio, sin restos de aplicaciones anteriores.
- 2.- La relación de agua de mezcla, según tabla anterior.
- 3.- Obtener una mezcla homogénea, sin grumos.
- 4.- Verter el mortero.
- 5.- Extenderlo con la llana extendedora, en el espesor requerido.
- 6.- Alisar con llana. NO pasar el rodillo de púas.