



Guía de Aplicación

ARDEX K301



ARDEX K301:

USO:

- interiores y exteriores.
- renovación de soleras con humedad.
- sistemas transpirables.
- pavimentos con tráfico medio: pistas deportivas, parkings, sótano, patios de industria...
- nivelación: 2 – 20 mm.

PRODUCTOS NECESARIOS (rendimiento):

Adjuntar “Preparación de soporte: pavimentos”

	producto	agua	imprimación
Ardex K301	1.8 Kg/m ² mm	5.5 L (por 25 kg)	mojar el soporte, para evitar absorción del agua del mortero

APLICACIÓN:

- 1.-Mojar el soporte con agua.
Soportes muy porosos: emplear Ardex P51 diluido 1:7, en agua (100 g/m²).
Soportes en mal estado, fisurados: reparar, emplear Ardex EP2000 o Ardex Primer E (600 g/m²), arenado a saturación
- 2.-Mezclar el mortero con agua en un cubo limpio, sin restos de aplicaciones anteriores.
- 3.-La relación de mezcla es 50 kg con aprox. 11 L de agua.
- 4.-Obtener una mezcla homogénea, sin grumos.
- 5.-Verter el mortero.
- 6.-Extenderlo con la llana extendedora, en el espesor requerido.
- 7.-Alisar con llana. NO pasar el rodillo de púas.
- 8.-Aplicar revestimiento base acuosa a las 48-72 h, según espesor y humedad ambiental