



Guía de Aplicación

ARDEX M4



ARDEX M4:

USO:

- mortero rápido de reparación y fijación de anclajes.
- interior / exterior.
- alta resistencia inicial y final.
- tiempo de trabajabilidad (20 °C): 30 min.
- secado rápido.
- estabilidad volumétrica.

MATERIAL NECESARIO:

- cubo de mezcla.
- batidor eléctrico (varilla de aro).
- herramientas de obra (llana, paleta...).

Productos:

- Mortero Ardex M4: 2 Kg/m² mm.
- Agua: 3,5 L por saco de 25 Kg de Ardex M4.

APLICACIÓN:

- 1.- preparación del soporte: debe ser resistente y estar seco, limpio de polvo u otros elementos disgregables, aceites, pinturas...
- 2.- mezclar el mortero con el agua correspondiente (3,5 L por cada 25 Kg de Ardex M4, 1 vol. de agua: 4 vol. de polvo).
- 3.- aplicar el mortero antes de su comienzo de fraguado (30 min.)
- 4.- para espesores elevados, el mortero se puede alargar con árido (4 – 16 mm.)